

ESCADA

ШЕНИЛЛ

Описание:

Шенилл с ярким характером. Дизайн интерьера сегодня — это больше, чем стиль. Это характер, эмоции, энергия. Это искусство, в котором мы живем. Коллекция Escada — смелая, выразительная, неповторимая. Эта коллекция создана для тех, кто не боится заявлять о себе, выражать свои эмоции в интерьере. Шенилл сегодня в центре интерьерной моды, и мы раскрыли его по-новому: богато, многогранно, завораживающе. Escada не просто вписывается в тренды — она создает их. Роскошный шенилл. Выразительная фактура. Высокое качество. Глубокая, насыщенная палитра с дорогим переливом. Эта ткань оживляет мебель, превращая ее в главный акцент композиции. Мебель в ткани Escada — это больше, чем предмет интерьера. Это эмоциональный центр пространства. Escada. Для тех, кто ценит уникальность. Для тех, кто выбирает характер.

Способ производства:

Шенилловая нить изготавливается особым способом: в основную гладкую нить вплетаются начесанные пушистые волокна, после чего заготовка крепко скручивается, образуя нитку с плотной ворсистой структурой. Далее из них изготавливают ткань, вплетая шенилловые волокна в нити основы. И чем большее число шенилловых нитей вплетается в полотно, тем плотнее и тяжелее будет материал. Для достижения определённого цвета ткань красится в куске (лоте) от 800 до 1200 метров. Поэтому между разными лотами возможен оттенок, что допустимо в производстве крашенной ткани. Шенильная ткань полотняного плетения из скрученных шенильных нитей (Twisted) состоящих из нитей: Шенильных, Катионных, Чёрных шёлковых нитей. Что делает ткань более натуральной и объёмной. Ткань с большим граммом не нуждается в подложке.

Исключительные свойства:

Шенилл Escada не просто красив — он практичен: износостойкость 105 000 циклов по тесту Мартиндейла, ткань сохранит свой вид долгое время даже при активной эксплуатации. Escada идеально подойдёт для интерьеров, где важен тактильный комфорт и визуальная тишина, особенно для современной классики, минимализма, арт-деко и модерна, сканди, бохо и эклектики. Её мягкость ощущается даже визуально — это ткань, которая приглашает расслабиться. Палитра коллекции особенно богата — от дымчато-голубого и туманных серых до насыщенных винных, медных, оливковых и хвойных оттенков.

Ширина ткани - 140 см.

Грамматура - 490 г / м2.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	105 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	4	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	4	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	5 5 5	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4 4 4	ISO 105 X12-2016
Прочность на разрыв Основа Уток	Стандарт: ≥40 N	159.7 168.5	ISO 13937-2:2000
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	5/5	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер




Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний №03/22/2025 от 14.02.2025
2. Протоколом испытаний № Л-58/25 от 31.01.2025
3. Декларацией соответствия ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР017 107.01 21933 от 19.02.2025

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
3. Избегать острых объектов.
4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
 - не гладить,
 - не тереть абразивом,
 - не отбеливать,
 - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
 - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
 - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
 - не стирать и не замачивать,
 - барабанная сушка запрещена.



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

РУП «Центр научных исследований легкой промышленности»
аккредитован Государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT).
Аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0322 от 26.01.1998. Срок действия до 19.02.2025

Научно-исследовательское
республиканское унитарное предприятие
«Центр научных исследований легкой
промышленности»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 127/1
Тел.: (017) 394-37-14, 282-37-14
E-mail: meo31@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЦ



См.*

« 14 » февраля 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 03/22/2025 от 14.02.2025

на 2 страницах

Наименование продукции: материалы текстильные мебельные: ткань мебельная

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Элиттекстиль»

Адрес заявителя: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103,
этаж 4, пом. 3

ТНПА, устанавливающие требования к продукции: -

Наименование органа, производившего отбор образцов на испытания: -

Испытания по заявлению о проведении испытаний от 17.01.2025, акту отбора
ООО «Элиттекстиль» образцов от 17.01.2025 № 4

Дата начала и окончания испытаний: 05.02.2025 – 13.02.2025

Таблица 1 - Программа проведения испытаний

Наименование показателя	ТНПА, устанавливающие метод испытаний, номер пункта ТНПА
Климатические условия проведения испытаний	ГОСТ ISO 139-2014 «Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний»
Стойкость к истиранию	ГОСТ ISO 12947-2-2021 «Материалы текстильные. Определение стойкости текстильных материалов к истиранию по методу Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения»

Условия проведения испытаний:

к. №№ 110, 301

Температура помещения: (19,02 – 21,76) °C

Относительная влажность: (63,11 – 65,63) %

Таблица 2 - Средства измерений и испытательное оборудование,
применяемые при проведении испытаний

Наименование средств измерений и испытательного оборудования	Заводской номер	Дата действия метролог. поверки (аттестации)
Линейка металлическая (505 мм)	822	15.07.2025
Прибор измерительный, тип ПИ-002/1М.Д (№ 2)	23274	09.09.2025
Прибор для определения устойчивости к истиранию и пиллингуемости. Абразивный испытательный прибор Мартиндейла М 235 (фирма «ATLAS», США)	69800045	09.02.2027
Климатическая камера типа MEMMERT HPP 260 (№ 2)	W615.0126	12.11.2025

Описание образца:

№ 22/1. Материалы текстильные мебельные: ткань мебельная, артикул Escada, поверхностная плотность 500 г/м², состав сырья: 100% полиэстер.
Количество: 0,426 м² (142х30) см.
ТНПА, устанавливающие требования к продукции: -

Таблица 3 - Результаты испытаний образца № 22/1

Наименование показателя	Ед. измерения	Требования к продукции, установленные ТНПА	Фактическое значение результатов испытаний	Вывод о соответствии требованиям ТНПА
Стойкость к истиранию - номинальное давление 12 кПа, - масса нагрузки (795±7) г, - без предварительной подготовки, - момент разрушения пробы – разрушение двух нитей, - поверхностная плотность* - 500 г/м ² ; - количество циклов истирания** - 105000	циклы	-	<u>1 значение</u> 105000 (разрушение двух нитей не наблюдалось) <u>2 значение</u> 105000 (разрушение двух нитей не наблюдалось) <u>3 значение</u> 105000 (разрушение двух нитей не наблюдалось) стойкость к истиранию ≥105000	-

* - информация предоставлена заявителем.

** - требование установлено заявителем.

Результаты испытаний распространяются на испытанные образцы, предоставленные Заказчиком.

Протокол испытаний оформил
ведущий инженер



См.*


Результаты испытаний проверил
заместитель руководителя ИЦ



См.*


Данный протокол оформлен на 2 страницах в 3 экземплярах и направлен:

1 – Заказчику – 2 экземпляра;

2 – в ИЦ – 1 экземпляр.

ИЦ РУП «Центр научных исследований легкой промышленности» не несет ответственности за отбор образцов, за правильность и достоверность информации, предоставленной Заказчиком в части отбора образцов и идентификации продукции.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ РУП «Центр научных исследований легкой промышленности».

Конец протокола испытаний



*Закон Республики Беларусь от 07.05.2021г. № 99-3 (ред. от 06.01.202) «О защите персональных данных»