

LAURA

РОГОЖКА

Описание:

Сложная дизайнерская рогожка – один из самых заметных трендов будущего сезона. Натуральные фактуры и эстетика ручного ткачества вдохновляют ведущих дизайнеров. Laura – коллекция с ярко выраженной концепцией натуральной природной гармонии и аутентичности. Laura – сложность, рождающая уникальность. Сочетание разноцветных нитей сотканые в уникальные комбинации, создает ткань с редкой выразительностью. Глубина оттенков, редкие сочетания и многослойная структура делают эту коллекцию уникальной. Laura – это плотное, прочное полотно, которое дарит не только удивительную эстетику, но и надежность в эксплуатации. Рогожка Laura – когда сложность текстиля становится искусством дизайна, а аутентичность вдохновляет на новые интерьеры.

Способ производства:

Нить для рогожки изготавливается следующим образом: в основную гладкую нить вплетаются несколько гладких нитей. После чего заготовка крепко скручивается, образуя нитку с плотной гладкой структурой. Далее из них изготавливают ткань, способом шахматного переплетения, что и создает внешний вид рогожки. Рогожка, ткань Dobby плетения из нити различных цветов, созданная на станках для производства мелких и средних узоров, что даёт ткани многоцветный эффект. Закреплена подложкой флис.

Исключительные свойства:

Ткань обладает выраженной фактурой в виде плотного полотняного переплетения нитей – классическая рогожка, меланжевый эффект за счёт разноцветных нитей делает ткань живой и интересной. Ткань объемная и устойчива к износу - 90 000 циклов, практичная для ежедневного использования. Палитра коллекции Laura представлена в 10 сдержанных, натуральных и приглушённых оттенках, эта гамма легко впишется в разные интерьерные решения, от классики до модерна, особенно хорошо подходит для таких стилей как скандинавский, лофт, современный, минимализм, эко-стиль, ретро, мид-сенчури.

Ширина ткани - 140 см.

Грамматура - 550 г / м2.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	90 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	4	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	4	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	5 5 5	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4 4 4	ISO 105 X12-2016
Прочность на разрыв Основа Уток	Стандарт: ≥40 N	>40 >40	ISO 13937-2:2000
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	5	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер



Данные подтверждены:


1. Протоколом испытаний № Л-78/25 от 10.02.2025

2. Декларацией соответствия ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР017 107.01 21934 от 19.02.2025

3. Протоколом испытаний № 03/23/2025 от 10.02.2025

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
3. Избегать острых объектов.
4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
 - не гладить,
 - не тереть абразивом,
 - не отбеливать,
 - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
 - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
 - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
 - не стирать и не замачивать,
 - барабанная сушка запрещена.



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

РУП «Центр научных исследований легкой промышленности»
аккредитован Государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT).
Аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0322 от 26.01.1998. Срок действия до 19.02.2025

Научно-исследовательское
республиканское унитарное предприятие
«Центр научных исследований легкой
промышленности»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 127/1
Тел.: (017) 394-37-14, 282-37-14
E-mail: mao31@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя **См.***



« 10 » февраля 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 03/23/2025 от 10.02.2025

на 2 страницах

Наименование продукции: материалы текстильные мебельные: ткань мебельная

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Элиттекстиль»

Адрес заявителя: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103,
этаж 4, пом. 3

ТНПА, устанавливающие требования к продукции: -

Наименование органа, производившего отбор образцов на испытания: -

Испытания по заявлению о проведении испытаний от 17.01.2025, акту отбора образцов ООО «Элиттекстиль» от 17.01.2025 № 5

Дата начала и окончания испытаний: 28.01.2025 – 05.02.2025

Таблица 1 - Программа проведения испытаний

Наименование показателя	ТНПА, устанавливающие метод испытаний, номер пункта ТНПА
Климатические условия проведения испытаний	ГОСТ ISO 139-2014 «Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний»
Стойкость к истиранию	ГОСТ ISO 12947-2-2021 «Материалы текстильные. Определение стойкости текстильных материалов к истиранию по методу Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения»

Условия проведения испытаний:

к. №№ 110, 301

Температура помещения: (19,02 – 21,82) °C

Относительная влажность: (61,64 – 64,76) %

Таблица 2 - Средства измерений и испытательное оборудование,
применяемые при проведении испытаний

Наименование средств измерений и испытательного оборудования	Заводской номер	Дата действия метролог. поверки (аттестации)
Линейка металлическая (505 мм)	822	15.07.2025
Прибор измерительный, тип ПИ-002/1М.Д (№ 2)	23274	09.09.2025
Прибор для определения устойчивости к истиранию и пиллингуемости. Абразивный испытательный прибор Мартиндейла М 235 (фирма «ATLAS», США)	69800045	09.02.2027
Климатическая камера типа MEMMERT HPP 260 (№ 2)	W615.0126	12.11.2025

Описание образца:

№ 23/1. Материалы текстильные мебельные: ткань мебельная, артикул Laura, состав сырья: 100% полиэстер. Количество: 0,426 м² (142x30) см.
ТНПА, устанавливающие требования к продукции: -

Таблица 3 - Результаты испытаний образца № 23/1


Наименование показателя	Ед. измерения	Требования к продукции, установленные ТНПА	Фактическое значение результатов испытаний	Вывод о соответствии требованиям ТНПА
Стойкость к истиранию - номинальное давление 12 кПа, - масса нагрузки (795±7) г, - с предварительной подготовкой, - момент разрушения пробы – разрушение двух нитей, - поверхностная плотность* - 525 г/м²	циклы	-	1 значение 90000 2 значение 95000 3 значение 95000 наименьший единичный результат 90000	-

* - информация предоставлена заявителем.

Результаты испытаний распространяются на испытанные образцы, предоставленные Заказчиком.

Протокол испытаний оформил
ведущий инженер

Результаты испытаний проверил
заместитель руководителя ИЦ



Данный протокол оформлен на 2 страницах в 3 экземплярах и направлен:
1 – Заказчику – 2 экземпляра;
2 – в ИЦ – 1 экземпляр.

ИЦ РУП «Центр научных исследований легкой промышленности» не несет ответственности за отбор образцов, за правильность и достоверность информации, предоставленной Заказчиком в части отбора образцов и идентификации продукции.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ РУП «Центр научных исследований легкой промышленности».

Конец протокола испытаний



*Закон Республики Беларусь от 07.05.2021г. № 99-3 (ред. от 06.01.202) «О защите персональных данных»