

PLAZA

МИКРОВЕЛЮР

Описание:

Природа вдохновляет нас на создание красивого и гармоничного пространства. Сегодня тренд на всё натуральное. Коллекция микровелюра «Plaza» – это природная эстетика, воплощённая в тканях. Здесь каждый оттенок и фактура вдохновлены природой, соединяя естественность и комфорт. Уникальный рисунок и натуральные оттенки - охры, песка, леса и камня - создают атмосферу покоя и гармонии. Мягкость и тактильное удовольствие... - каждое прикосновение к «Plaza» приносит ощущение уюта и тепла.

Способ производства:

Полотно трикотажное, состоит из двух слоёв (лицевого и основы), изготовленных с использованием текстурированной нити. Процесс производства состоит из вязания лицевого слоя используя дополнительную нить для удлинения протяжки петель, затем петли обрабатывают для создания ворса. На следующем этапе лицевой слой окрашивается, далее посредством Foil printing получают дизайн ткани. Лицевой слой и основа соединяются между собой с помощью клея.

Исключительные свойства:

Прочность, устойчивость к истиранию и легкость в уходе — идеальный баланс стиля и практичности.

«Plaza» — это натуральная эстетика, созданная для вашего комфорта.

Ширина ткани - 140 см.
Грамматура - 370 г / м2.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	90 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	4	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	5	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	5 5 5	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4-5 4-5 4-5	ISO 105 X12-2016
Прочность на разрыв Основа Уток	Стандарт: ≥40 N	210 160	ISO 13937-2:2000
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	5	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер




Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний №03/756/2021 от 30.12.2021
2. Протоколом испытаний №03/467/2024 от 20.09.2024
3. Декларацией соответствия ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР017 107.01 18178 от 22.07.2024

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
3. Избегать острых объектов.
4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
 - не гладить,
 - не тереть абразивом,
 - не отбеливать,
 - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью antibacterial салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
 - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
 - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
 - не стирать и не замачивать,
 - барабанная сушка запрещена.





УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЦ См. *

« 20 » сентября 2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 03/467/2024 от 20.09.2024

на 2 листах

Наименование продукции: материалы мебельные из синтетических волокон:
полотно трикотажное

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Элиттекстиль»

Адрес заявителя: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103,
этаж 4, пом. 3

ТНПА, устанавливающие требования к продукции: -

Наименование органа, производившего отбор образцов на испытания: -

Испытания по заявлению о проведении испытаний от 05.09.2024, акту отбора образцов
от 05.09.2024 № 6

Дата начала и окончания испытаний: 12.09.2024 – 19.09.2024

Таблица 1 - Программа проведения испытаний

Наименование показателя	ТНПА, устанавливающие метод испытаний, номер пункта ТНПА
Климатические условия проведения испытаний	ГОСТ ISO 139-2014 «Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний»
Стойкость к истиранию	ГОСТ ISO 12947-2-2021 «Материалы текстильные. Определение стойкости текстильных материалов к истиранию по методу Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения»

Условия проведения испытаний:

к. №№ 110, 301

Температура помещения: (20,5 – 21,9) °С

Относительная влажность: (61,3 – 63,8) %

Таблица 2 - Средства измерений и испытательное оборудование,
применяемые при проведении испытаний

Наименование средств измерений и испытательного оборудования	Заводской номер	Дата действия метролог. поверки (аттестации)
Весы Vibra AB 623 RCE, 63830-16	190008814	08.10.2024
Линейка металлическая (305 мм)	062	клеймо 05.2025
Прибор измерительный, тип ПИ-002/1М.Д (№ 1)	22582	14.11.2024
Прибор для определения устойчивости к истиранию и пиллингуемости. Абразивный испытательный прибор Мартиндейла М 235 (фирма «ATLAS», США)	69800045	16.02.2025
Климатическая камера типа MEMMERT HPP 260	W615.0126	13.11.2024

Результаты испытаний

Описание образца:

№ 467/1. Материалы мебельные из синтетических волокон: полотно трикотажное, артикул Plaza, состав сырья: 100% полиэстер. Количество: 0,429 м² (143:30) см. ТНПА, устанавливающие требования к продукции: -

Таблица 3 - Результаты испытаний образца № 467/1

Наименование показателя	Ед. измерения	Требования к продукции, установленные ТНПА	Фактическое значение результатов испытаний	Вывод о соответствии требованиям ТНПА
Стойкость к истиранию - номинальное давление 12 кПа, - масса нагрузки (795±7) г, - без предварительной подготовки, - момент разрушения пробы – разрушение одной нити	циклы	-	<u>1 значение</u> 90000 <u>2 значение</u> 90000 <u>3 значение</u> 95000 <u>наименьший</u> <u>единичный</u> <u>результат</u> 90000	-

Испытания провели:
ведущий инженер Фурсевич Т.А.

Заключение

Фактические результаты испытаний образца № 467/1 представлены в таблице 3 настоящего протокола испытаний.

Результаты испытаний распространяются на испытанные образцы, предоставленные Заказчиком.

Протокол испытаний оформил
ведущий инженер

См. *



Результаты испытаний
проверил и сделал заключение
заместитель руководителя ИЦ

См. *



Данный протокол оформлен на 2 листах в 3-х экземплярах и направлен:
1 – Заказчику – 2 экземпляра;
2 – в ИЦ – 1 экземпляр.

ИЦ РУП «Центр научных исследований легкой промышленности» не несет ответственности за отбор образцов, за правильность и достоверность информации, предоставленной Заказчиком в части отбора образцов и идентификации продукции.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ РУП «Центр научных исследований легкой промышленности».

Конец протокола испытаний

*

Закон Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-3 (ред. от 01.06.2022) "О защите персональных данных"